Partial Translation of JP 54(1979)-39764 B

Publication Date:

June 6, 1978

5 Application No.:

51(1976)-137354

Filing Date:

November 17, 1976

Applicant:

TOYO SEIKAN KAISHA, LTD.

1-3-1, Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo

10 Title of the Invention: PRINTING BOARD PROVIDED WITH A PLURALITY OF IMAGE PORTIONS

Translation of Column 1, lines 19 - 31

15

20

25

30

CLAIMS

1. A printing board comprising a plurality of image portions, wherein a retroreflective image portion is formed by a multiplicity of glass beads that are adhered onto a part of a surface of a substrate having reflectivity,

a printing image portion other than the image portion that is overlapped with the retroreflective image portion is formed by printing in plural colors on the surface of the substrate comprising a surface of the retroreflective image portion, and

the printing image portion is observed in a light place and the retroreflective image portion is observed when being irradiated with a light beam in a dark place.

2. The printing board according Claim 1, comprising the plurality of image portions, wherein

the printing image portion is formed on a whole surface of the substrate by using transparent color printing inks except black by a dot printing method.

19日本国特許庁

公開特許公報

⑪特許出願公開

昭53—63108

filnt. Cl.2

識別記号

庁内整理番号 6920—27 7013—54 砂公開 昭和53年(1978)6月6日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

B 41 M 1/00 B 41 M 3/00 //

G 09 F 13/16

図複数の画線部を備えた印刷板

②特

願 昭51-137354

⊘⊞

願 昭51(1976)11月17日

⑩発 明 者 坂本泰行

高槻市大塚町2丁目31-19

70発 明 者 平田益三

枚方市香里園山之手町39-12

切出 願 人 東洋製鑵株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目3

番1号

個代 理 人 弁理士 菊池弘

明細 書

1. 発明の名称

複数の画線部を備えた印刷板

2. 特許請求の範囲

(1) 表面が反射性を有する基板の表面の一部に多数の硝子小球を接着して再帰反射 画線部を形成し、この再帰反射画線部表面を含む基板の表面に複数色の印刷を施して再帰反射 画線部 と重なり合う この画線部 と異つた印刷画線部を形成したことを特徴とする複数の画線部を編えた印刷板。

(2)網点印刷方式により黒以外は透明着色印刷インキを用いて基板の全面にわたる印刷面額部を形成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の複数の画額部を備えた印刷板。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、屋外広告板,室内装飾板,額線板などに用いる複数の画線部を偏えた印刷板に関するものである。

屋外広告板,室内装飾板などとして、複数の画 観部を備え、見る角度を変えることにより見える 画線部を変えるものは従来公知である。 この発明は、例えば昼間などの明かるい場合と、 夜間などの暗い所で光が照射された場合とで異つた画線部が見えるようにしたものを提供しようとするものである。

える面線部が変わるようにしたものである。

以下との発明を実施例につき図面を参照して説 明する。

第1図,第2図は一実施例を示し、アルミニウ ム板、ナリキ板のような表面に鏡面を有する金属 製基板1を用いる。との基板1の表面全体に後述 する硝子球 4 の 屈折率 と径の 大きさにより 設定さ れた焦点距離と合致する厚さに無色透明な熱硬化 性樹脂例をは不飽和ポリエステル樹脂を塗布し、 170℃で10分間加熱して乾燥させ下地樹脂層 2 を形成する。次に乾燥した下地樹脂層 2 の表面 に硝子球 4 の半分が埋没する厚さに無色透明また はとれに近い色の熱硬化性樹脂を人体を象つた形 状に印刷して接着剤層3を形成する。との接着剤 層3が未乾燥の状態で小径の硝子球4を接着剤層 3の表面全体に均一にしかも互に隙間なく密接さ せて散布し、余剰の硝子球を減圧吸引方式などに より除去して、硝子球4が厚さ方向には1個しか 存在しないようにし、その後約150~170℃ で10分間加熱して接着剤を乾燥させ、硝子球4

を固定する。硝子球4と接着剤との固定面上にて クリル系樹脂などの無色透明の樹脂を被着させて 上塗樹脂層 5 を塗布して形成し、150℃で10 分間加熱して乾燥させ、再帰反射画線部aを形成 する。

さらに再帰反射画線部a以外の部分の下地樹脂 屋 2 表面に前記接着剤層 3 と同色の樹脂インキ株 2 stute 駐を印刷し、150℃で10分間加熱して乾燥さ。 せ、前配再帰反射画線部aの表面と平坦な印刷下 地層 6 を形成する。そして再帰反射画線部 a およ び印刷下地層6の表面すなわち基板1の全面にわ たり、花柄その他の画像を黒以外は透明着色印刷 インキを用い、網点印刷方式により多色印刷し、 印刷面線部 b を形成し、150℃で10分間加熱 して乾燥させる。

- 最後に印刷画線部bの全面を覆い、透明な例え **世飽和ポリエステルなどのピニール系高重合度合** 成樹脂を強布し、仕上保護樹脂層7を形成し、約 150℃で10分間乾燥して目的とする印刷板を 得る。

との実施例の印刷板は、昼間などの明かるい場 所や暗い場所でも再帰反射光がない場合には、再 帰反射画線部aはほとんど見えず、印刷画線部b の花柄その他の画像が鮮明に見え、また夜間など の暗い場所で光が照射されると、印刷画線部bの 色で再帰反射画線部aが美しく輝いて見え、すな わち、暗い場所でわずかな光によつて再帰反射画 額部 a の人体像だけが鮮鋭に浮び上つて見える。 従つてとの実施例のものは、光の点波により面線 部を変化させる屋外広告板や、富内装飾品などに利用 して好道である。

また、第3図,第4図は他の実施例を示し、第 1 図、第2 図に示した実施例と同様な基板 1 に同 様な下地樹脂層2 および接着剤層3を形成し、と の接着剤層 3 を「スピード落せ危い」の文字形状 にし、この接着剤層3に硝子球4を多数密接して 接着し、硝子球4を覆つて上塗樹脂層5を形成し、 再帰反射画線部aを設ける。さらに再帰反射画線 部 a 以外の部分に印刷下地層 6 を形成し、次に全 面に黄色透明印刷インキ8で印刷を施し、これを

乾燥した後、再帰反射画觀部aと重なる部分に矢 印を赤色透明印刷インキ9で印刷し、それ以外の 適当な場所に「工事中」および「100メートル 先」の文字形状に黒色印刷インキ10で印刷し、 印刷画線部りを形成する。最後に印刷画線部りの 全面を覆つて透明を合成樹脂を塗布して仕上保護 層7を形成し、目的とする印刷板を得る。

この実施例のものは、美術的要素を含まないが、 べた刷印刷で印刷画線部bを形成したので、前記 第1図,第2図のものに比べて漫色となり、従つ て再帰反射光のないところでは再帰反射画線部a を設けたことによる色差が目立たない。従つて昼間は視 野があるので、工事中の領職は土木工事額識とな り、夜間は自動車などの車輛のヘッドライトによ り、再帰反射画線部aが反射して前記再帰反射像 が運転者に速距離から視認され、事前に車輛を減 速させ得るなど、交通安全額職となり、昼間の土 木工事標識と夜間の交通安全標識とに、他の機材 を使用することなく1枚の印刷板により観示変化 させるととができ、交通安全上有利であるなど屋

特別 昭53-63108 (3)

外の額職,広告,看板などに好適するものである。 なお、第3図,第4図の実施例において、印刷 下地層と硝子状の接着剤とは必ずしも同色でなく 白などでもよい。

またこの発明において、両画線部は形状などが 異るものであれば、文字、記号、図形、模様、絵 など適当なものを用い得る。

さらに、印刷画級部の再帰反射画級部と重なり 合う部分を、寒色にすると暖色に比べ明かるい所 で、一層再帰反射画級部を見疑くするととができる。

以上説明したようにこの発明は明かるい場所などでは印刷画線部が鮮明に見え、暗い場所でわずかの光が当てられた場合には再帰反射画線部が浮き上つて鮮鋭に見えるので、広告、額識などに用いて、1枚の板によつて複数の画線部を変換して見ることができる効果がある。


4. 図面の簡単な説明

第1図はとの発明の一実施例を示す一部を切り 欠いた正面図、第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線に沿り 厚さを拡大した断面図、第3図は他の実施例を示 ナー部を切り欠いた正面図、第4図は第3図のⅣ - N 糖に沿り厚さを拡大した断面図である。

1 ··· 荔板、 4 ··· 硝子球、 a ··· 再帰反射画線部、 b ··· 印刷画線部。

特許出願人 代理人

弁理士 菊 池 弘



特閒 昭53-63108(4)

手 続 補 正 書

昭和52年1月7日

特許庁長官 片 山 石 郎 殿

1. 事件の表示

昭和 51年 特 阶 願第 137354

2. 発明の名称

複数の顕線部を備えた印刷板

3. 補正をする者

事件との関係

人國出 # #

東洋製機株式会社

4. 代 理 人

〒105 東京都港区芝琴平町40番地 第19森 <u>ドル</u> 弁理士 菊 池 弘 コード第6568号 電話 591 — 3065 • 501 — 2453

- 5. 補正命令の日付 昭和 年 月 日(自発的)
- 6. 補正の対象

発明の幹額な説明の観

7. 補正の内容 別 紙 の 通 り

- (1) 明細書第3頁19行「~170」を削除する。
- (2) 同 4 頁 1 6 ~ 2 0 行を全部削除し同所に下記を加入する。

記

「最後に印刷画線部 b の全面を覆り透明な例 えば飽和ポリエステル又はビニール系高重合度 合成樹脂などを塗布し、仕上保護樹脂層 7 を形成し、前者の場合は 1 5 0 ℃ で 1 0 分間、後者 の場合は 1 8 0 ℃ で 1 0 分間乾燥して目的とす る反射板を得る。」